

9022


PATCHES

PATCHES

Especificação de acordo com EN 1307

Metodo de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé
Método de Tingimento		Tingido em massa e space dyed, BCF Polyamida 6
Dimensões	EN 994	50 x 50 cm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	Poliéster - poliamida tecido
Base secundária	ISO 2424	Betume modificado Polyver® - Polyscan®
Espessura total	ISO 1765	6,5 mm
Espessura do pelo	ISO 1766	2,9 mm
Peso Total	ISO 8543	4200 g/m ²
Peso total do fio	ISO 2424	685 g/m ²
Peso util do pelo	ISO 8543	355 g/m ²
Densidade de pelo	ISO 8543	0,120 g/cm ³
Nº de tufo	ISO 1763	1540 dm ²
Stroll Test	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Resistência vertical	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Resistência horizontal	ISO 10965	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Classificação de uso	EN 1307	33 comercial - trafego pesado
Avaliação de Conforto	EN 1307	LC 1
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2 %
Redução do Ruído	ISO 354	0,20
Resistência térmica	ISO 8302	0,057 m ² .K/W
Reação ao fogo	EN 13501-1	Bfl - s1
Refletância Visível da Luz (RLV)	BS 8493	Ver valor indicado abaixo de cada cor
Profundidade da cor (L)	CIELAB	Ver valor indicado abaixo de cada cor

Os carpetes Desso devem ser instalados integralmente de acordo com as instruções de instalação fornecidas pela Desso e com as normas vigentes aplicáveis. Um programa de limpeza e manutenção regular e eficaz é vital para que o carpete mantenha um aspecto saudável. Os carpetes Desso devem ser usados exclusivamente para revestimento de pisos.
Nota: Desso reserva o direito de alterar esta especificação sem aviso prévio.



CE
EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:
Fabrique par:
Geproduceerd door:
Hergestellt von:

Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk



A485 9022

L 28,72 RLV 5,73




9022
L 28,72 RLV 5,73



9975
L 30,52 RLV 6,45



2924
L 47,25 RLV 16,21



9501
L 29,97 RLV 6,22



2942
L 32,87 RLV 7,48



9950
L 36,07 RLV 9,04

Artesana Engenharia

Rua Manuel Ramos Paiva, 505
Belenzinho – São Paulo – SP – Cep.: 03021-060
+55 11 2797-7444
www.artesanaengenharia.com.br